

2560-B E5518-N2 P

适用于低温容器等的焊接。

	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	
AWS标准	0.12	0.40-1.25	0.80	0.03	0.03	0.80-1.10	0.15	0.35	0
GB/T标准	0.12	0.40-1.25	0.80	0.03	0.03	0.80-1.10	0.15	0.35	
例值	0.07	0.90	0.43	0.016	0.009	1.02	0.05	0.05	0.05

22	额定电压 MPa	抗拉强度 MPa	延伸率 %	冲击值 J	PW
AV	470-550	≥550	≥24	-40°C/≥27	6
GB	470-550	≥550	≥20	-40°C/≥27	6
例值	540	620	26	40°C/80	6