

MIG-309

相当规格

AWS A5.9 ER309

GB/T 29713 S309

EN ISO 14343-A G 22 12 H

YB/T 5092 H1

特性与用途 |

熔敷金属为含22Cr-12Ni的稳定奥氏体组织,其中含有一定的铁素体组织,余碳量低,抗裂性佳,焊接性优异。适用于低碳不锈钢和覆面钢、SUS309S、耐热13Cr、18Cr钢或异种金属。

注意事项 |

