

# SL-305/TBD-347

相当规格

AWS -

GB/T 36037 S A CS 2B DC

EN ISO 14174 S A CS 2B DC

EQ347/TBD-347

第二层:熔金

0.03 0.90 0.019 0.005 0.94 19.03 10.37 0.06 0.042 0.08

建议焊接参数:

焊带尺寸:0.5×6mm时,为DC+/750A/28V/12cpm/ESO:35mm,焊剂高度40mm,道温<150°C。

化学成份受焊接参数,焊接设备和焊丝厚度影响而有差异。